

保存40年

アスベスト分析結果報告書

報告書番号: S4S12503888

今治市長 徳永 繁樹 様

分析受付日: 2025/12/25

分析結果報告日: 2026/1/7

分析方法: JIS A 1481-1(2016)

承認 最終検査



件名: サンライズ糸山アスベスト事前調査

試料採取者: 採取日: 2025/12/23~12/25

採取施設名: サンライズ糸山

施設住所: 愛媛県今治市砂場町2丁目8-1

特記事項: -

分析調査者: 福本 真輝 (石綿分析技術評価事業【評価区分1】合格 合 号)

所属する機関又は法人の名称:

講習実施機関の名称: 公益社団法人日本作業環境測定協会

試料ID: 1 一次分析者: 古原 優香 分析調査者: 福本 真輝 分析日: 2026/1/5

試料名: 外部 軒天 ケイカル板

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

層	外観	色	層比率	クリスタル	アモサイト	クロシタライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
1	塗材	水色	2%	—	—	—	—	—	—	含有なし
2	シーリング材	灰色	3%	—	—	—	—	—	—	含有なし
3	成形板	白色	95%	—	—	—	—	—	—	含有なし

備考:

試料ID: 2 一次分析者: 古原 優香 分析調査者: 福本 真輝 分析日: 2026/1/5

試料名: 外部 外壁C 押出成形セメント板

前処理: ☒ なし ☐ 灰化 ☐ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

層	外観	色	層比率	クリスタル	アモサイト	クロシタライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
1	塗材	オフホワイト	2%	—	—	—	—	—	—	含有なし
2	塗材	白色	2%	—	—	—	—	—	—	含有なし
3	押出成形セメント板	薄灰色	96%	5-50%	—	—	—	—	—	含有

備考:

試料ID: 3 一次分析者: 古原 優香 分析調査者: 福本 真輝 分析日: 2026/1/6

試料名: 外部 外壁等 リシン吹付

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

層	外観	色	層比率	クリスタル	アモサイト	クロシタライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
1	主材	オフホワイト	5%	—	—	—	—	—	—	含有なし
2	セメント質材料	灰色	35%	0.1-5%	—	—	—	—	—	含有
3	セメント質材料	薄灰色	60%	—	—	—	—	—	—	含有なし

備考:

試料ID:	4	一次分析者:	古原 優香	分析調査者:	福本 真輝	分析日:	2026/1/6			
試料名:	外部 外壁等 吹付タイル									
前処理:	☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他									
層	外観	色	層比率	クリスタル	アモサイト	クロシタイト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
1	塗材	オフホワイト	2%	—	—	—	—	—	—	含有なし
2	主材	白色	6%	—	—	—	—	—	—	含有なし
3	セメント質材料	灰色	12%	0.1ー5%	—	—	—	—	—	含有
4	セメント質材料	薄灰色	80%	—	—	—	—	—	—	含有なし

備考:

試料ID:	5	一次分析者:	古原 優香	分析調査者:	福本 真輝	分析日:	2026/1/6			
試料名:	増築部(更衣室・休憩室) 外壁 吹付タイル									
前処理:	☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他									
層	外観	色	層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシドライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
1	塗材	オフホワイト	2%	—	—	—	—	—	—	含有なし
2	主材	白色	4%	—	—	—	—	—	—	含有なし
3	ALC	オフホワイト	94%	—	—	—	—	—	—	含有なし

備考:

試料ID: 6	一次分析者: 古原 優香	分析調査者: 福本 真輝	分析日: 2026/1/6							
試料名: 2階 食品庫 壁 ケイカル板+吹付タイル										
前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他										
層	外観	色	層比率	クリスタル	アモサイト	クロシタイト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
1	塗材	白色	2%	—	—	—	—	—	—	含有なし
2	塗材	ベージュ	2%	—	—	—	—	—	—	含有なし
3	主材	オフホワイト	4%	—	—	—	—	—	—	含有なし
4	成形板	オフホワイト	92%	5—50%	—	—	—	—	—	含有

備考:

試料ID:	7	一次分析者:	古原 優香	分析調査者:	福本 真輝	分析日:	2026/1/6			
試料名:	2階 清掃用具入、1階 ランドリー室 壁 階段(A) 段裏 等 吹付タイル									
前処理:	☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他									
層	外観	色	層比率	クリスタル	アモサイト	クロシタイト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
1	塗材	オフホワイト	2%	—	—	—	—	—	—	含有なし
2	主材	白色	6%	—	—	—	—	—	—	含有なし
3	セメント質材料	灰色	32%	0.1—5%	—	—	—	—	—	含有
4	セメント質材料	薄灰色	60%	—	—	—	—	—	—	含有なし

備考:

COPY 1000

試料ID: 8 一次分析者: 古原 優香 分析調査者: 福本 真輝 分析日: 2026/1/6

試料名: 2階 シゃワー室、1階 浴室、脱衣室 等 天井 ケイカル板

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

層	外観	色	層比率	クリスタル	アモサイト	クロシタリト	トレモライト	アクチノライト	アンソフイライト	判定
1	塗材	水色	2%	—	—	—	—	—	—	含有なし
2	シーリング材	灰色	3%	—	—	—	—	—	—	含有なし
3	成形板	オフホワイト	95%	—	—	—	—	—	—	含有なし

備考:

試料ID: 9 一次分析者: 古原 優香 分析調査者: 福本 真輝 分析日: 2026/1/6

試料名: 1階 エレベーター機械室 壁貫通部 保温材 ケイカル板

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

層	外観	色	層比率	クリスタル	アモサイト	クロシタリト	トレモライト	アクチノライト	アンソフイライト	判定
1	断熱材	白色	100%	—	—	—	—	—	—	含有なし

備考:

試料ID: 10 一次分析者: 古原 優香 分析調査者: 福本 真輝 分析日: 2026/1/6

試料名: 1階 大広間 壁 仕上塗材

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

層	外観	色	層比率	クリスタル	アモサイト	クロシタリト	トレモライト	アクチノライト	アンソフイライト	判定
1	塗材	オフホワイト	2%	—	—	—	—	—	—	含有なし
2	主材	白色	6%	—	—	—	—	—	—	含有なし
3	セメント質材料	灰色	32%	0.1—5%	—	—	—	—	—	含有
4	セメント質材料	薄灰色	60%	—	—	—	—	—	—	含有なし

備考:

試料ID: 11 一次分析者: 古原 優香 分析調査者: 福本 真輝 分析日: 2026/1/6

試料名: 1階 客室(D) 壁 仕上塗材

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

層	外観	色	層比率	クリスタル	アモサイト	クロシタリト	トレモライト	アクチノライト	アンソフイライト	判定
1	主材	ベージュ	4%	—	—	—	—	—	—	含有なし
2	主材	白色	2%	—	—	—	—	—	—	含有なし
3	主材	ベージュ	4%	—	—	—	—	—	—	含有なし
4	パテ	オフホワイト	10%	—	—	—	—	—	—	含有なし
5	補強メッシュ	白色	4%	—	—	—	—	—	—	含有なし
6	セメント質材料	灰色	50%	0.1—5%	—	—	—	—	—	含有
7	セメント質材料	薄灰色	26%	—	—	—	—	—	—	含有なし

備考: